

FOAMDAN

750 Manual



IMPERMEABILIZACIÓN

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS



Espuma expandible de poliuretano mono-componente lista para su empleo con aerosol. Especialmente formulada para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento tanto en obra nueva como rehabilitación.

VENTAJAS

- Espuma expandible con gran capacidad de relleno.
- Secado y curado rápido.
- Excelente estabilidad sin que se produzca contracción ni expansión posterior del producto.
- Buena adherencia a multitud de superficies.
- Aporta un alto aislamiento térmico, acústico y eléctrico.
- Fácil de cortar y lijar el material sobrante una vez esté curado.

APLICACIÓN

- Fijación y relleno de huecos entre paredes, marcos de puertas y ventanas.
- Relleno y aislamiento de juntas, huecos y pasos de instalaciones.
- Indicado para el encolado de paneles y chapas onduladas, así como materiales acústicos y térmicos.
- Barrera eficaz frente a corrientes de aire y olores.



FOAMDAN

750 Manual

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS

MODO DE APLICACIÓN

- Antes de la aplicación, el soporte debe estar seco y limpio de restos sólidos.
- Humedezca la superficie para lograr la máxima expansión y adherencia de la espuma.
- Protéjase las manos con los guantes endosados en el interior de la tapa del producto. Use también gafas protectoras.
- Coloque la boquilla que viene con el envase en la parte superior del mismo y agite con fuerza el aerosol varias veces.
- Aplique el producto pulsando el aerosol. En huecos rellene solo 2/3 para que la espuma pueda expandirse.
- Humedezca el producto con un rociador para mejorar la expansión de la espuma.
- Una vez finalizado el proceso limpie inmediatamente la boquilla.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5°C y 30°C

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5°C y 30°C), en posición vertical, por un periodo máximo de 12 meses.

PRECAUCIONES

- Use guantes y gafas de protección.
- Nunca queme la espuma derramada.
- Consulte la ficha técnica de seguridad y la etiqueta del envase.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Espuma de color gris
Composición química	Poliuretano monocomponente de curado con la humedad relativa del aire
Tiempo de secado	30 min.
Densidad	Ca. 22 kg/m ³
Formación de piel (FEICA TM 1014)	± 8 min (+23°/50% HR)
Tiempo de curado	1 hora para una perla de 30 mm a 20°C
Espesor a aplicar	>2 mm
Espesor por mano	Nunca superior a 2 mm
Rendimiento (TM 1003-2010)	750 ml proporcionan 30 l de espuma
Joint Yield (FEICA TM 1002)	750 ml producen unos 24 m
Estructura celular	Aprox. 70% de células cerradas
Clase de resistencia al fuego	B3
Resistencia a la temperatura	De -40°C a +90°C (curado)
Presentación	Aerosol de 750 ml



IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Descubre un mundo de soluciones DANOSA,
también disponibles bibliotecas BIM
www.danosa.com



DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial. Sector 9.
19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210
info@danosa.com

DANOSA PORTUGAL

Zona Industrial Da Zicofa. Rua da Sismaria, Lote 12.
2415-809 Leiria, Portugal

Tel.: (+351) 244 843 110
portugal@danosa.com

DANOSA MAROC

14, Bd de Paris, 5ème Etage. Bureau n° 48.
Casablanca, Maroc

Tel.: (+212) 522 221 153
maroc@danosa.com

DANOSA MÉXICO

Tel.: +00 52 155 356 769 52
mexico@danosa.com

DANOSA FRANCE

23, Route de la Darse - Bât XIII A.
94380 Bonneuil-Sur-Marne, France

Tel.: (+33) 0 141 941 890
france@danosa.com

DANOSA UK

Unit 12, Admiral Park. Airport Service Road.
PO3 5RQ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom.

Tel.: (+44) 8450 740 553
uk@danosa.com

DANOSA ANDINA

Cra. 7 #82-66. Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57) 3173 729 559
andina@danosa.com

TIKIDAN

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India.

Tel.: (+91) 2241 266 666
info@tikidan.in